14, rue Théodule Villeret
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
Tel : 01 39 78 77 58 - Fax : 01 39 78 77 68

RUMCOAT HYDRO

Peinture époxy en phase aqueuse
Intérieur

Édition : sept-15

Référence : 434

PRÉSENTATION :

peinture bi-composant à base de résine époxydique en phase aqueuse.

Conditionnement : 15 KG kit (base = 5 kg / durcisseur teinté = 10 kg)

Teinte(s) : RAL/AFNOR et normalisées.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6b

PRINCIPALES QUALITÉS :

PV ALIMENTAIRE IANESCO N°7546.

Facilité de mise en œuvre, sans odeur.
Revêtement très dur et résistants aux agressions chimiques : huiles, acides dilués, détergents
Excellente adhérence sur de nombreux supports : bétons, acier, composites. Bonne résistance à l'abrasion.

NE PAS UTILISER :

Ne pas appliquer par température < 8℃ et hygrométr ie > 65 %.
Sur supports humides.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20℃ :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Point Eclair
Thixo	1.39	56%	> 55℃

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5℃ et < 30℃).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23℃- Humidité 65 %.
Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 7 m²/Kg. au rouleau laine court.
Consommation : 150 gr/m² au rouleau laine court.
Epaisseur du film sec / couche recommandée : 55 µm
Aspect : demi brillant

ATMOSPHERE OU MILIEU:

Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	non	Trafic moyen à intense	oui
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	oui
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	oui

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)
Dépoussiérage.
Elimination des anciens revêtements non adhérents (grenaillage, décapage).
* Dégraissage : DERCLEAN 1
* Dérochage : DERCLEAN 2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bi-composant.
1 - : Mélanger avec un malaxeur la Partie A (Teintée) 12 Kg avec la Partie B 3 Kg
2 - : Incorporer environ 15% d'eau à ce mélange, soit **1,5 à 2 litres d'eau** afin d'obtenir une bonne viscosité pour l'application
3 - : Attendre 10 à 15 minutes avant d'appliquer

Durée d'utilisation : env. 4h
NB: passé ce délai, le produit semble applicable mais perd de sa brillance.

SÉCHAGE :

Air : 23℃ - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

Hors poussière	Sec au toucher	Circulable	Recouvrable
3 heures	7 heures	48 heures	Mini. 24 heures Maxi. 48 heures

Applicable sur :

Primaires : RUMCOAT 284

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.