



14, rue Théodule Villeret - Zone industrielle
95310 LE PLESSIS BOUCHARD
Tel : 01 39 78 77 58 - Fax : 01 39 78 77 68

AEROSOL PEINTURE

Peinture à séchage rapide conditionnée en aérosol

Contenance : 400 ml

Brillant, Satiné ou Mat.

Toutes teintes réalisables .

RECOMMANDE POUR :

Peinture de retouche

Présentation - application rapide

CONSEIL D'UTILISATION :

- Préparer soigneusement la surface à peindre, la surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Agiter l'aérosol pendant 2 minutes afin d'obtenir la teinte exacte. La bille doit rendre un son clair.

- Faire une projection s'essai sur une autre surface que celle à peindre

- Pulvériser d'un mouvement régulier et en couches croisées à une distance de 25 à 30 cm de la surface à peindre.

- Après emploi, purger l'aérosol tête en bas. En cas d'obturation du diffuseur; l'enlever et le nettoyer avec un solvant.

Si buse rouge : « jet plat » : Possibilité d'orienter la tête en tournant la buse de ¼ de tour.

Si buse noir : « jet rond »

CARACTERISTIQUE DE LA PEINTURE A 20°C Tolérance +/- 10% selon les teintes

Viscosité CF4	Densité	Extrait sec volumique	Résistivité	Point éclair
90 secondes	1,3	42 %	-	> 21°C

Adhérence NF ISO EN 2409	Dureté T30016	Choc ISO EN 6272	Souplesse ISO EN1520,1519	Brillance T30064
0/1	120 sec	-	moyenne	90 à 3 %

sur acier laminé à froid, phosphaté

SECHAGE :

Hors poussière*	Manipulable*	Dur à coeur*
5 minutes	30 minutes	7 jours

* Epaisseur du film sec : 50 µm secs - Air à 23°C - Humidité relative 65%

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité sur simple demande

La mise en oeuvre des produits étant placée sous votre responsabilité, ce document ne saurait constituer une garantie quand aux résultats définitifs que vous pourriez obtenir